

Rhenocryl 90 S, Langzeit-Wetterschutzlack, weiß, deckend für Holz, Metall, Stein

Rhenocryl 90 S, Buntlack RAL, deckende Bunttöne nach RAL.

Rhenocryl 90 S, Basisfarbe A, B, C, zum Selbsteinfärben, deckende Bunttöne.

Rhenocoll Aqua-Premium Systemprodukt.

Art.-Nr.: A 3391 (weiß)

Art.-Nr.: A 3401 (Basis A), 3402 (Basis B), 3403 (Basis C) – (RAL-Töne)

Art.-Nr.: A 3406 (Basis A), 3407 (Basis B), 3408 (Basis C) – (Basisfarben)

Spezifikation: Dickschichtlack, Zwischen- und Endbehandlung. Wasserbasiert, für Holz im Innen und Außenbereich, Holzhaus (Blockbohlen und Verbretterungen), wenn konstruktiver Holzschutz erfüllt ist (Wasser muss ablaufen), Gebälk, Balkone, Fassadenverkleidung, Bauelemente, Fenster und Türen. Gartenmöbel. Sättigt Holz ab und reduziert Feuchtigkeitsschwankungen, verlangsamt die Feuchtigkeitsregulierung und beugt dadurch Rissbildung vor. Diffusionsoffen, dauerhafter Feuchteschutz. Hervorragend Wetterbeständig, Sonderausrüstung für doppelten UV-Schutz und Verletzungsschutz. Wirkt egalisierend, ist umweltfreundlich und geruchsneutral. Schnelltrocknend. Im Innenbereich auch ohne Grundierung verwendbar.

Anwendung: Verarbeitung durch Streichen, Spritzen oder Lasur-Auftragsmaschinen. Handwerkliche Verarbeitung. Zur Verwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Ausrüstung: Topfkonservierung.

Lieferform/Farbton:

- Weiß.
- Deckende Bunttöne aus: RAL- Farbkarte.
- Als Basisfarbe A, B, C zum Selbsteinfärben mit der Rhenocoll Einfärbestation.

Glanzgrad: seidenglänzend.

Untergrund: Alle Laub und Nadelhölzer.

Vorbehandlung:

- Untergrund Holz: Bei Bedarf Imprägnierung oder Rhenocryl 48 S.
- Untergrund Metall, Alu: Rhenocryl 60 S Allgrund ME-AL

Weiterbehandlung: Mehrfachanstrich mit 90 S ist möglich im Rhenocoll „Premium“ Systemprodukt.

Verbrauch: ca. 50 – 100 ml/m² je Anstrich

VOC: Kat. D / Basis Wb / Max Wert 130 g/L / IST Wert 16 g/L

Verarbeitungshinweise:

Verarbeitungskonsistenz:	unverdünnt, ggf. mit bis zu 5 % Wasser verdünnen
Reinigung der Werkzeuge:	mit Wasser oder Verdünner 140/1400
Verarbeitungstemperatur:	nicht unter 8° C (Material und Raumtemperatur)
Trocknung bei Normalklima:	20° C, 65-75 % relative Luftfeuchte je nach Auftragsstärke, bei Raumtemperatur Staubtrocken nach 30 min., griffest nach ca. 1 Std. weiterverarbeitbar nach ca. 3-4 Stunden.
Lagerung:	kühl, aber frostfrei, Anbruchgebinde gut verschließen, 1 Jahr lagerfähig

Allgem. Hinweis: Vor Gebrauch und nach längeren Pausen umrühren,
nicht mit lösemittelhaltigen Produkten mischen.
Wetterbeständigkeit: Rhenocryl 90 S ist bestens geeignet für den
Außenbereich.

**Anstrichaufbau für Holzfenster und Außentüren, aus Laub- und Nadelholz,
sowie andere Holzteile:**

Vorarbeiten: Holzteile gründlich entstauben, harzige und durch Inhaltsstoffe klebrige
Oberflächen mit Verdünner 140/1400 abwaschen.

Grundierung: Neue Hölzer grundieren mit Rhenocryl 48 S oder Imprägnierung. Zur
Renovierung anstehende Flächen reinigen und vorbereiten, saugende Flächen durch
mehrmaligen Anstrich gut absättigen.

Grundierung und Zwischenbehandlung: Mit Rhenocryl 48 S als Grundieranstrich oder als
Füllanstrich.

Endbehandlung: Rhenocryl 90 S gleichmäßig aufstreichen, mindestens 2 Anstriche werden für
Außen empfohlen.

Nach den Richtlinien für Fensteranstriche, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und
Sachwertschutz, der VOB Teil C, DIN 18363 und den Empfehlungen des IFT sind Holzbauteile
allseitig vor dem Einbau mit mindestens einem Grund- und Zwischenanstrich zu beschichten.
Beachten Sie bitte auch den Anstrichaufbau nach der Tabelle „Anstrichgruppen für Fenster und
Außentüren“, herausgegeben vom Institut für Fenstertechnik e. V. (IFT), Ausgabe 5.83.

Kennzeichnung: Keine Kennzeichnung.

Sicherheitshinweise: Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und
Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten,
sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Liefergebinde:

Weiß:

750 ml Dose / 2,5 ltr Eimer / 20 ltr Eimer

RAL- Töne:

1 ltr. Dose / 5 ltr Eimer / 20 ltr Eimer

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur
Verfügung.

Tel.: ++49 (0)6384 - 99 38 - 0

Fax: ++49 (0)6384 - 99 38 - 112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei
uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der
neuesten BGH-Rechtssprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener
Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss
haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen
der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere
allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.