


Rhenocoll Combi Perfect 39 S GF, mit Isolierwirkung, weiß
Art.-Nr.: A 6143

Spezifikation: Grundierung und Mehrfachanstrich mit Isolierwirkung, wasserbasiert, für Holz im Innen- und Außenbereich. Auch für Hölzer mit besonderen Inhaltsstoffen, gegen Ausbluten der Inhaltstoffe (Verfärbungen), baut Absperrwirkung auf, wenn unverdünnt gestrichen wird. Für Fassadenverkleidung, Verbretterungen, Bauelemente, Fenster und Türen. Gartenmöbel. Sättigt Holz ab und reduziert Feuchtigkeitsschwankungen, verlangsamt die Feuchtigkeitsregulierung und beugt dadurch Rissbildung vor. Bietet sehr guten UV-Schutz durch hohe Pigmentierung, ist umweltfreundlich und geruchsneutral. Schnelltrocknend. Durch besonders hohen Festkörper sehr günstiges Schleifverhalten.

Anwendung: Verarbeitung durch Streichen oder Lasur-Auftragsmaschinen. Handwerkliche Verarbeitung. Zur Verwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Konservierung: Unsere gezielte Rohstoffauswahl erübrigt die übliche Ausrüstung gegen Bakterien, Schimmel, Pilzbefall und Fäulniserreger.

Selbstimmunisierend ❖	Natürlich ❖	Mineralisch
<ul style="list-style-type: none">✓ Für den Profieinsatz konzipiert✓ Keine krebserregende Inhaltsstoffe✓ Frei von Isothiazolinonen - frei von Mikroplastik✓ Völlig unschädlich für Mensch und Tier✓ Aktiver Schutz für Umwelt, Gewässer, Erdreich durch die bewusste Vermeidung von Giftstoffen		

Lieferform/Farbtone: Weiß, deckend.

Glanzgrad: Matt.

Untergrund: Alle Laub und Nadelhölzer.

Vorbehandlung: Für Anstriche im Außenbereich wird Imprägnierung 30 S GF empfohlen.

Weiterbehandlung: Mit Combi Perfect 39 S GF sind 2-3 Anstriche üblich. Ein Mehrfachanstrich mit Combi Perfect 39 S GF ist möglich, auch in Kombination mit DL 90, Rhenocryl 90 S oder Deckfarbe 94 GF nach RAL.

Verbrauch: Ca. 100 – 200 ml/m² je Anstrich unverdünnt.

VOC 2010: Kat. D / Basis Wb / Max Wert 130 g/L / IST Wert <1,0 g/L

Verarbeitungshinweise:

Verarbeitungskonsistenz: Unverdünnt
Verdünnung: Wasser
Reinigung der Werkzeuge: Mit Wasser oder Verdünner 140/1400
Verarbeitungstemperatur: nicht unter 8° C (Material- und Raumtemperatur)
Trocknung bei Normalklima: 20° C, 65-75 % relative Luftfeuchte je nach Auftragsstärke, nach 30 - 120 min. schleifbar,

Lagerung:	staubtrocken nach ca. 30 min., griffest nach ca. 1 Stunde, weiterverarbeitbar nach 2 - 4 Stunden.
Allgem. Hinweis:	Kühl, aber frostfrei, Anbruchgebände gut verschließen, im Originalgebände 1 Jahr lagerfähig
Wetterbeständigkeit:	Vor Gebrauch und nach längeren Pausen umrühren, umrühren, nicht mit lösemittelhaltigen Produkten mischen. Combi Perfect 39 S GF kann auch als alleiniger Anstrich im Außenbereich verwendet werden.

Vorarbeiten: Holzteile gründlich entstauben, harzige und durch Inhaltsstoffe klebrige Oberflächen mit Verdüner 140/1400 abwaschen.

Neuanstrich: Als Grundieranstrich bei normalen Anforderungen mit Combi Perfect 39 S GF streichen. Wenn Imprägnierung benötigt wird, 1 mal mit Imprägnierung 30 S GF vorstreichen. Bei deckender Behandlung muss bei inhaltsstoffbelasteten Hölzern je nach Intensität der Inhaltsstoffe auch mehrmals unverdünnt aufgetragen werden. Dadurch soll eine Verfärbung der Oberfläche vermieden werden. Bei solchem isolierendem Aufbau, darf der Decklack erst nach 24 Stunden aufgebracht werden.

Renovierung: Holz vorarbeiten, saugende Stellen gut absättigen durch beliebig wiederholten Auftrag. Weitere Behandlung wie Neuanstrich.

Nach den Richtlinien für Fensteranstriche, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, der VOB Teil C, DIN 18363 und den Empfehlungen des IFT sind Holzbauteile allseitig vor dem Einbau mit mindestens einem Grund- und Zwischenanstrich zu beschichten. Beachten Sie bitte auch den Anstrichaufbau nach der Tabelle: „Anstrichgruppen für Fenster und Außentüren“, herausgegeben vom Institut für Fenstertechnik e. V. (IFT), Ausgabe 5.83.

Kennzeichnung: Keine Kennzeichnung.

Sicherheitshinweise: Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Liefergebände:

5 ltr. Eimer
20 ltr. Eimer

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: + 49 (6384) 9938-0
Fax: + 49 (6384) 9938-112
E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtsprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.