

Rhenocoll Propellerleim 3 W, 4 B plus (Normaleinstellung)

Rhenocoll Propellerleim 3 W, 4 B plus Mxx Serie (Maschineneinstellung)

Art.-Nr.: A 1104

Art.-Nr.: A 1108 (Einstellung M 5)

Art.-Nr.: A 1107 (Einstellung M 10)

Holzkaltleim, Einkomponentenleim, umweltfreundlich, wasserfest und temperaturbeständig. **M** = Maschineneinstellung.

Spezifikation: Einkomponentenleim, umweltfreundlich. Propellerleim 3 W, 4 B plus ist ein gebrauchsfertiger Holzkaltleim mit eingebautem Härter. Durch seine hervorragende Bindekraft ist er besonders geeignet für Fenster- und Haustürenbau, Elementebau und Außenarbeiten. Als Maschineneinstellung (M) geeignet für Druckspritzanlagen. Die Maschineneinstellung ist eine Viskositätsanpassung, jeweils für die Erfordernisse der Maschine. Rhenocoll Propellerleim 3W,4B plus ist generell verfärbungsfrei, durch den unterschiedlichen Gehalt an Holzinhaltstoffen sind Reaktionen z.B. durch Gerbsäure, Harze nicht auszuschließen.

Anwendung: Verarbeitung durch Pinsel, Spachtel oder Leim-Auftragsmaschinen. Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Untergrund: Hart- und Weichholz, auch Exoten, Schichtstoffplatten, sowie für Furnier- und Kantenverleimung (außer PVC).

Ausrüstung: Vorvernetzt, daher keine Härterzugabe. Topfkonservierung.

Vorteile von Propellerleim 3 W, 4 B plus:

Geprüft vom IFT Rosenheim (Institut für Fenstertechnik). Erfüllt die IFT Richtlinie "Verklebung von Rahmeneckverbindungen im Holzfensterbau". Gebrauchsfertiger Leim, erfüllt als Einkomponentenleim die DIN EN 204/D3, sowie auch die D4 Anwendungen in der Wasserfestigkeit. Zusätzlich ist das Produkt in der Temperaturbeständigkeit nach WATT 91 geprüft mit sehr guter Beständigkeit, speziell bei hohen Temperaturen, ca. 7,5 N / mm², Reißfestigkeit bei 80° C. In einer speziellen IFT Praxis-Vergleichs-Prüfung mit 2 Komponenten D 4 Leim hat Propellerleim 3W, 4B plus in Fugendichtheit und Klebefestigkeit, auch nach Bewitterung, hervorragende Werte erzielt und die spezielle Richtlinien „Lamellierte Profile für Holzfenster“ erfüllt.

Propellerleim 3 W, 4 B plus ist frostbeständig bis -30 °C, vor Dauerfrost schützen.

Empfohlene Verarbeitungsbedingungen:

Auftragsmenge:	ca. 120 - 150 g/m ² , je nach Holzart u. Auftragsgerät
Verarbeitung :	Kalt- und Heißverfahren für Hand- und Maschinenauftrag
Verarbeitungstemperatur:	15 - 20 °C empfohlen
Holzfeuchte:	10 - 12 %
Pressdruck:	2 - 5 kp/cm ²
Offene Zeit:	5 - 8 Min., je nach Raumtemperatur (bei Maschineneinstellung verlängert sich die offene Zeit auf 15 min)
Weißpunkt:	3-5° C

Presszeiten: (Richtwerte Normaleinstellung)

Zeitangabe in Minuten	Kaltverleimung ca. 20 °C	Heißverleimung		
		40 °C	70 °C	80 °C
Fugenverleimung	6 - 8	5	4	3
Furnieren	8 - 10	5	3	2
Flächenverleimung (DKS-Platten)	10 - 12	5-6	3-4	2

Weiterverarbeitung:

Kaltverleimung: nach 25 - 30 Minuten

Heißverleimung: nach Abkühlung

Verarbeitungshinweis: Leim vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen. Falls der Leim unterkühlt ist oder Frost erfahren hat, langsam im normal temperierten Raum auftauen lassen und vor Gebrauch gut umrühren. Der Leim wird wieder homogen. Unter Frosteinwirkung verleimte Werkstücke können in gut temperierten Räumen wieder zum Abbinden gebracht werden, die Fuge muss sichtbar transparent trocknen.

Verfärbungsproblematik: Rhenocoll Holzkaltleime sind generell verfärbungsfrei. Durch unterschiedlichen Gehalt an Holzinhaltsstoffen sind Reaktionen (z. B. Gerbsäure, Harze) nicht auszuschließen. Diese Reaktionen können zu Farbveränderungen des Holzes führen. Holzverfärbungen können auch durch eine Reaktion von Lack und Holzleim hervorgerufen werden. Deshalb empfehlen wir, besonders bei Wertobjekten eine Vorabprüfung.

Lagerung:

12 Monate, nicht mit Eisen in Berührung bringen, vor Frost schützen.

Kennzeichnung:

Keine Kennzeichnung

Sicherheitshinweise:

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Liefergebände:

500 g Flasche

750 g Dose

6 kg Eimer

12 kg Eimer *

32 kg Hobbock

Technisches Merkblatt

Rhenocoll Propellerleim

3 W, 4 B plus, - Mxx,

Art.-Nr.: A 11xx



Version: 2012/08 Seite 3 von 3

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: + 49 (6384) 9938-123
Fax: + 49 (6384) 9938-112
E-Mail: sales@rhenocoll.com

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung.

Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.